

Callanish

FABRIC CARE MATERIALPFLEGE SOINS CURA DEI TESSUTI	<p>To maintain these fabrics, all cushions should be regularly turned to avoid uneven wear. Frequent light vacuuming will also greatly extend the life of these fabrics. Exposing these fabrics to direct sunlight is not recommended as this may cau</p> <p style="text-align: center;">Dry Cleaning Recommended</p>	<p>Um eine lange Lebensdauer der Stoffe zu gewährleisten, empfiehlt es sich, alle Kissen regelmäßig zu wenden, um so eine uneinheitliche Abnutzung zu vermeiden. Durch regelmäßiges leichtes Absaugen läßt sich die Lebensdauer der Stoffe ebenfalls beträchtlich</p> <p style="text-align: center;">Chemische Reinigung empfohlen</p>	<p>Pour maintenir ces tissus en bon état, il convient de retourner les coussins régulièrement de manière à éviter toute usure inégale. Pour maximiser la durée de vie des tissus, donner fréquemment un léger coup d'aspirateur.</p> <p style="text-align: center;">Nettoyage à sec recommandée</p>	<p>Per conservare i tessuti, tutti i cuscini dovrebbero essere regolarmente girati per evitare il logorio. Il frequente uso dell'aspirapolvere estenderà la vita di questi tessuti. Non è raccomandato</p> <p style="text-align: center;">Lavare solo a secco.</p>
SAMPLES STOFFMUSTER ÉCHANTILLONS CAMPIONI	<p>Please do not cut this pattern book. Loose samples are available on request. A stock cutting should be requested for an exact shade match.</p>	<p>Bitte zerschneiden Sie dieses Kollektionsbuch nicht. Auf Wunsch sind Handmuster erhältlich. Um eine exakte Farbtönenübereinstimmung zu gewährleisten sollte ein Stückausfallmuster angefordert werden.</p>	<p>Prière de ne pas découper ce catalogue. Des échantillons sont disponibles sur demande. Pour être sûr du coloris exact, il est conseillé de nous demander un échantillon coupé à partir de notre stock.</p>	<p>Per favore tagliare questo libro. Campioni sciolti sono disponibili su richiesta. Richiedere un taglio di stock per un esatto match.</p>

Flame Retardancy Codes

C	BS5852: 1990 Source 0 - resistant to a smouldering cigarette when tested over a 22kg/m ² non flame retardant foam.
M	BS5852: 1990 Source 1 - resistant to a match (butane flame) when tested over a 22kg/m ² non flame retardant foam.
5	BS5852: 1990 Source 5 (wood crib) - when tested over 35kg/m ² CMHR foam - Zirpro treatment.
+5	BS5852: 1990 Source 5 (wood crib) - when tested over 35kg/m ² CMHR foam and given an optional Zirpro treatment.
A	BS5867: 2008 Part 2 Type A - vertical drapery test TYPE A - Pass

	Composition	Width	Approx Weight		Approximate Repeat mm	Martindale	Flame Retardancy	Usage
			gms/m ²	gms/m				
Callanish Check	100% Pure Wool	137-140 cm	445	610	175 x 175	40,000 rubs	C, M, +5, A	Upholstery and Drapery
Callanish Heathered Plain	100% Pure Wool	137-140 cm	340	470	-	40,000 rubs	C, M, +5, A	Upholstery and Drapery
Callanish Plaid	100% Pure Wool	137-140 cm	340	470	370 x 400	40,000 rubs	C, M, +5, A	Upholstery and Drapery

The Isle Mill

TOWER HOUSE, RUTHVENFIELD ROAD, PERTH, PH1 3UN, SCOTLAND
 TELEPHONE: Sales +44 (0)1738 609090 Administration +44 (0)1738 609000 FAX: +44 (0)1738 604010
 WEB: www.islemill.com EMAIL: sales@islemill.com

PB045
07/18